

Fiche de données techniques

Chicopee® True Confidence™

Description du produit

Chicopee Lavette Plus

Spécifications

Descriptions

Code produit	74535 / 74536 / 74537 / 74538 / 74539
Code de production	7343 / 7341 / 7342 / 7344 / 7345
Style de production	Duralace
Couleurs	Bleu / Blanc / Vert / Jaune / Rouge
Composition	90 % fibres, 10 % liant
Composition des fibres	70 % Viscose, 30 % Polyester

Propriétés

Valeur type

Méthodologie de test

Poids	65 GSM	TM 1150
Résistance à la traction	810 N / 12 épaisseurs	TM 1005
Résistance à la déchirure	168 N / 12 épaisseurs	TM 1009
Résistance à la déchirure (mouillé)	100 N / 12 épaisseurs	TM 1010
Épaisseur	2,92 mm / 4 épaisseurs	TM 1031
Capacité d'absorption	975%	TM 1016

Homologations externes

Laboratoire

Méthodologie de test

Certification FCC (EC 1935/2004)	ISEGA	LFGB 80.56
Antibactérien	Centexbel	ISO 20743 §8.1

Les spécifications des produits fournies sont basées sur les spécifications mentionnées dans cette fiche de données techniques et peuvent varier dans une certaine mesure par élément indiqué.

Version 1, 28-10-2015

Produit fabriqué par PGI Nonwovens B.V. (une société Avintiv) certifiée ISO9001.